



CONCRELISTO



FICHA TÉCNICA

HT-CC-32 15/08/2023 Versión 3

DESCRIPCIÓN

CONCRELISTO es un concreto listo de fraguado rápido, ideal para reparaciones puntuales, esta elaborado con áridos seleccionados y cementos modificados listos para usar, debido a su tecnología puede ser mezclado con poca agua logrando una fluidez de auto compactado.

VENTAJAS Y BENEFICIOS



- CONCRELISTO viene listo para usar, solo debe mezclarlo con agua limpia.
- Alta Resistencia a temprana edad.
- Posee una fluidez de auto compactado, no requiere vibrador.
- Puede ser colocado en áreas pequeñas y grandes.
- Su fácil colocación ayuda a reducir tiempo y costos de instalación.
- Disponible en variedad de colores.
- Alcanza una resistencia de **3000 psi** en tan solo 7 días.

MODO DE EMPLEO



Preparación del sustrato en caso de reparaciones

- Preparación del sustrato: Limpiar mecánicamente la superficie removiendo partículas sueltas de concreto.
- La superficie debe estar estructuralmente sana y libre de polvo, grasa, aceite, o cualquier otro contaminante que pueda afectar la adherencia del producto.
- El perfil de anclaje debe ser rugoso para mejorar la capacidad de adherencia al concreto .
- La superficie debe estar saturada, superficialmente seca (SSD) y libre de agua empozada.

APLICACIONES PRINCIPALES

- Ideal para reparaciones de aceras, rampas de acceso vehicular, cajas de registro, etc.
- Para nivelar concretos donde se instalarán una maquinaria posteriormente.
- Para rellenar agujeros mayores a 2" en losas de concreto.
- Para reparaciones rápidas donde se requiere habilitar en 12 horas a tránsito peatonal y 24 horas a tránsito vehicular.
- Para reparaciones donde se requiere alta fluidez.
- Construcción de huellas de colores en jardineras y áreas sociales.

CERTIFICACIONES



CEMPLUS produce bajo los estándares de calidad internacional ISO 9001: 2015.

DATOS TÉCNICOS

PRESENTACIÓN



Saco de 80 lbs

RENDIMIENTO



Cada saco de 100 libras posee un volumen 0.8pie³

Resistencia a la compresión:	3 días (3084 psi) 7 días (3864 psi) 28 días (4392 psi)
Revenimiento:	8 pulgadas
Fraguado inicial:	2 horas
Fraguado Final:	4 horas
Tamaño del agregado:	3/4

CEMPLUS®

Preparación del sustrato en caso de fundiciones nuevas.

- Compactar, nivelar y saturar el suelo previamente sin dejar agua empozada.
- Encofrar dejando bien selladas las uniones y salidas de aire para facilitar la colocación del producto.

Colocación del producto

- Mezcle cada saco de 100 Lbs con un rango de 3 a 3.5 Litros de agua limpia.
- En un recipiente Utilice un taladro de bajas revoluciones (500 RPM) o una mezcladora de concreto para obtener una mezcla homogénea.
- Una vez mezclado coloque inmediatamente el **CONCRELISTO** para evitar pérdida de fluidez.
- Remueva el encofrado una vez que el **CONCRELISTO** este totalmente fraguado, este tiempo puede variar dependiendo la temperatura y la cantidad de agua utilizada.

MEDIDAS DE SEGURIDAD



Usar lentes de seguridad y guantes de caucho. El contacto prolongado o repetido en la piel u ojos puede causar irritación. Si se da contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua y buscar ayuda médica si es necesario. En caso de ingestión, llamar un médico. Evite respirar sus vapores.

GARANTIA

ANUNCIO - LEER CUIDADOSAMENTE CONDICIONES DE VENTA, CEMPLUS ofrece este producto a la venta sujeto y limitado a la garantía la cual solo puede ser modificada por un acuerdo escrito de un oficial corporativo de CEMPLUS plenamente autorizado. Ningún otro representante de o por **CEMPLUS** está autorizado a brindar ninguna garantía u obviar la limitación de responsabilidades que se establecen abajo. **LIMITACION DE LA GARANTIA CEMPLUS** garantiza que este producto está libre de defectos en su fabricación. Si el producto esta defectuoso al comprarlo y se encuentra dentro del periodo de uso indicado en su empaque al momento de usarse, **CEMPLUS** remplazara el producto defectuoso con producto fresco y nuevo sin ningún costo para el comprador. **CEMPLUS** no ofrece ninguna otra garantía ya sea de forma expresa o implícita en relación con este producto. No hay garantía de comerciabilidad. **NINGUN RECLAMO DE NINGUN TIPO PUEDE SER MAYOR QUE EL PRECIO DE COMPRAS DEL PRODUCTO AL RESPECTO DE LOS DAÑOS QUE SE RECLAMAN.** **RIESGO INHERENTE** El comprador asume todo el riesgo asociado con el uso y la aplicación del producto.



MÁS INFORMACIÓN:

www.cemplushn.com



DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

No nos hacemos responsables por daños causados debido al mal uso del producto.

El usuario asume todos los riesgos y responsabilidades relacionados al antes mencionado.

Esta información técnica se basa en nuestros conocimientos y experiencias, aplicando tolerancias normales a nivel de laboratorio y fabricación. Asimismo las recomendaciones, rendimientos y sugerencias no constituyen garantía, ya que al estar fuera de nuestro alcance el control de las condiciones de aplicación, no nos responsabilizamos por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los productos. Consulte la Ficha de Seguridad para obtener información específica con relación a componentes, primeros auxilios, preparación y manipulación apropiada del producto.

